



CEMENTI

PORCELANATO GRES | Esmaltado Impresión Digital



DIGITAL PRINT



CANTO RECTO



R10



MURO



PISO




DESTONALIZADO V1



E= 0.5%

COLORES EN STOCK



CENIZA

FORMATOS



15x90

45x90

TERMINACIONES



MATE



ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

ENSAYO	NORMA	VALORES SEGÚN NORMA	RESULTADO
Absorción de agua	UNE-EN ISO 10545-3	$0,5\% \leq E \leq 3\%$	1,24 %
Longitud y ancho	UNE-EN ISO 10545-2	$\pm 0,5\%$	Cumple
Espesor	UNE-EN ISO 10545-2	$\pm 5\%$	Cumple
Curvatura central	UNE-EN ISO 10545-2	$\pm 0,5\%$	+0,05% ~ +0,1%
Curvatura lateral	UNE-EN ISO 10545-2	$\pm 0,5\%$	-0,03% ~ +0,06%
Alabeo	UNE-EN ISO 10545-2	$\pm 0,5\%$	+0,07% ~ +0,15%
Fuerza de rotura	UNE-EN ISO 10545-4	$\geq 1100 \text{ N}$	2173 N
Resistencia a la flexión	UNE-EN ISO 10545-4	Min. 30 N/mm ²	35,81 N/mm ²
Módulo de rotura	UNE-EN ISO 10545-4	Min. 30 N/mm ²	35,81 N/mm ²
Resistencia a la abrasión	UNE-EN ISO 10545-7	Valor declarado	PEI IV
Resistencia al choque térmico	UNE-EN ISO 10545-9	Método de Ensayo Disponible	Resiste
Resistencia al cuarteo	UNE-EN ISO 10545-11	Método de Ensayo Disponible	Resiste
Resistencia a la helada	UNE-EN ISO 10545-12	Método de Ensayo Disponible	Resiste
Resistencia al ataque químico	UNE-EN ISO 10545-13	Mínimo GB	GA
Resistencia a las manchas	UNE-EN ISO 10545-14	Valor Declarado	Clase 5

INFORMACIÓN ADICIONAL

DATOS DE EMBALAJE - PACKAGING

Formato	Caja			Pallet		
	Piezas	m ²	Kg	Cajas	m ²	Kg
15x90	8	1.08	23	70	75.6	1.610
45x90	4	1.62	35.5	48	77.76	1.704

Procedencia	Asia
Junta recomendada	3 mm
Garantía	5 años

Av. Kennedy 7400, Vitacura www.multicompany.cl contacto@multicompany.cl

@Multicompanycl