



# ADHEMIX

## ADHEMIX P20

### DESCRIPCIÓN

Adhesivo de dispersión acuosa libre de solventes, de alto rendimiento y desempeño, especialmente diseñado para la unión a largo plazo de palmetas y rollos de vinílicos. Proporciona un tiempo ideal para ajustar y/o reorganizar el revestimiento y proporciona una gran fuerza adhesiva una vez seco.

### USOS

- Diseñado para el uso en palmetas vinílicas con respaldo de PVC, sobre bases de concreto, madera contrachapada, entre otros.

- Puede usarse para rollos con respaldo de PVC.

### CARACTERÍSTICAS / VENTAJAS

- Libre de solventes
- Fácil de aplicar
- Alto agarre inicial
- Buena adherencia final
- Adecuado para pisos calefaccionados.

### DATOS TÉCNICOS

Aspecto físico	Pasta cremosa de color beige
Presentación	Balde de 20 y 10 kg
Viscosidad Brookfield	18.000 - 22.000 Cps (25°C, vástago N° 6 a 20 r.p.m.)
Contenido de sólidos	57 - 60 %
Densidad	1,00 - 1,05 gr/cm <sup>3</sup> (25° C)
pH	4,0 - 6,0 (25° C)
Toxicidad	No tóxico (Salvo ingestión)
Flamabilidad	No es flamable (Base agua)
Tiempo de trabajo	30 min (25° C)
Listo para tránsito peatonal	4 - 6 horas (2 - 5 mm espesor)
Tiempo de fraguado inicial y final	Inicial: 3 - 4 horas   Final: 3,5 - 4,5 horas
Contenido de VOC	0.0 ppm
Rendimiento	250 - 350 g/m <sup>2</sup> (dependiendo de llana a utilizar y superficie)
Estiba máxima	3 Baldes superpuestos
Duración y condiciones de almacenamiento	1 Año en empaque original cerrado. Mantener en lugar fresco y seco, protegido de rayos solares y humedad.

**NOTAS:** Los datos incluidos fueron obtenidos en condiciones de laboratorio, a 25° C +/- 1 y 50% de humedad relativa.

Los datos señalados para tiempo de aplicación, fraguados, colocación de acabados y tránsito peatonal, pueden variar en función de las condiciones ambientales y el espesor aplicado.

# INSTRUCCIONES DE APLICACIÓN

---

## 1. PREPARACIÓN DE LA SUPERFICIE:

El piso de hormigón a nivelar deberá tener 28 días de edad mínimo para lograr el completo fraguado y sin excedentes de humedad. Las superficies para usar Adhemix P20 deben estar planas, firmes, sin fisuras ni grietas, limpias, secas, y libres de polvo, aceites, desmoldantes u otros contaminantes. En caso de necesitar realizar nivelación se recomienda utilizar Levelmix M25 o Repamix S03N. Lee cuidadosamente las instrucciones de instalación del fabricante del revestimiento antes de aplicar. Recomendamos trabajar en una zona ventilada y usar guantes al utilizar el adhesivo para piso vinílico. Evita posibles irritaciones en la piel lavándose las manos cuando hayas finalizado la aplicación.

## 2. PREPARACIÓN DEL PRODUCTO:

Agita el adhesivo y aplícalo en capas uniformes con llana dentada de 1 a 2 mm sobre la base. Cuando instales revestimientos con espesores mayores a 2 mm o con respaldo rugoso o de espuma, utiliza una llana de 3 mm de profundidad, espera 10 a 20 minutos e instala el revestimiento presionando manualmente. Posteriormente te recomendamos utilizar un rodillo de 50 kg, lo suficiente para la eliminación de burbujas de aire. La temperatura ambiente durante la aplicación debe estar sobre 15 °C y humedad relativa menor al 75%.

## 3. APLICACIÓN Y TERMINADO:

Asegúrate que el adhesivo se haya secado por completo antes de exponerlo a la humedad. Limpia las herramientas con agua corriente y el área de trabajo. Podrás eliminar los residuos de adhesivo fresco con un paño húmedo y agua. Si el adhesivo ya está seco, se puede retirar cuidadosamente con la ayuda de una espátula.

# INFORMACIÓN IMPORTANTE

---

- Aplícalo en superficies bien niveladas.
- No lo uses sobre superficies húmedas.
- No mezcles Adhemix P20 con otros productos.
- Una vez abierto el envase preferentemente utilízalo por completo, en caso de sobrantes, deben ser cerrados para evitar la entrada de aire o contaminaciones
- El uso de este producto es para áreas con tránsito peatonal (no es para uso vehicular).
- No lo apliques si la condición de temperatura ambiente o del lugar se encuentra por debajo de los 5°C o por arriba de los 50°C. A mayor temperatura, disminuye la trabajabilidad y acelera el fraguado del producto.
- No lo utilices en áreas con humedad permanente o en el exterior.
- El tiempo de secado está en función del espesor aplicado. A menor espesor el secado es más rápido y viceversa.
- No elimines el material sobrante por el alcantarillado.

# INFORMACIÓN DE SEGURIDAD

---

- Deberás usar equipo de seguridad personal como guantes de goma de uso industrial.
- Asegura una buena ventilación durante y después de la aplicación y el secado.
- Evita comer, beber o fumar durante el uso de este producto.
- Mantenlo fuera del alcance de los niños.
- La hoja de seguridad del producto está disponible en: [www.multimixchile.cl](http://www.multimixchile.cl)

# INFORMACIÓN ADICIONAL

---

El adhesivo Adhemix P20 contribuye a mejorar la calidad del ambiente interior al reducir la cantidad de contaminantes que tienen mal olor, son irritantes y dañinos para el bienestar de los trabajadores y ocupantes ya que el contenido de VOC es cero. Este producto cumple con los requisitos de bajas emisiones de Calidad del Ambiente Interior. Para mayor información consulta las medidas de seguridad en [www.multimixchile.cl](http://www.multimixchile.cl)

# INFORMACIÓN LEGAL

---

Las indicaciones y las recomendaciones descritas, aun correspondiendo a nuestra mejor experiencia, deben considerarse en todo caso como puramente indicativas y deberán confirmarse mediante aplicaciones prácticas concluyentes, por lo tanto, antes de operar con el producto, quien pretenda utilizarlo deberá establecer si es el más o menos apropiado para el trabajo previsto y asume toda la responsabilidad que pueda derivarse de su uso.

Multimix<sup>®</sup> se reserva el derecho para cambiar las propiedades de sus productos. Deben observarse los derechos de propiedad de terceras partes. Todas las órdenes de compra son aceptadas sujetas a nuestras condiciones actuales de venta y entrega. Los usuarios siempre deben referirse a la más reciente edición de la ficha de producto local correspondiente, copias de la cual se proporcionarán a su solicitud.

# CONTROL DE VERSIONES.

---

Versión: 001.22•  
Emisión: 30.10.2021•

