

COLECCIÓN  
**CEMENTO**

 URBEN

DISPONIBLE EN

 MULTI COMPANY

## UNA **APUESTA** POR UNA TEXTURA **ATEMPORAL**, PROFUNDA Y ARMÓNICA

Cemento reinterpreta el look clásico del concreto a través de una estética cálida y sofisticada. Su grano delicado suaviza la fuerza del cementicio tradicional, dando vida a todas las superficies. Una propuesta atemporal, diseñada para construir atmósferas serenas y versátiles, donde la materialidad permite proyectar espacios con identidad, continuidad visual y elegancia silenciosa.





## CEMENTO BY URBEN

FORMATO: 60x60 cm | 60x120 cm  
ESPESOR: 9 mm  
SUPERFICIE: Natural  
ASPECTO: Destonalizado Leve

COLORES: Light Grey, Medium Grey,  
Dark Grey, Beige



116886 - Cemento Beige 60x60 cm





116890 - Cemento Light Grey 60x120 cm



116885 - Cemento Light Grey 60x60 cm



116892 - Cemento Medium Grey 60x120 cm





116893 - Cemento Dark Grey 60x120 cm



## ESPECIFICACIONES



60x120 cm



60x60 cm



MURO



PISO



DESTONA  
LIZADO



MATE  
MATT



DIGITAL  
PRINT



RECTI  
FICADO

## PACKAGING

	Pcs/Caja	M <sup>2</sup> /Caja	Kg/Caja	Caja/Pallet	M <sup>2</sup> /Pallet	Kg/Pallet
60x120 cm	2	1,44	30.24	27	38.8	816.48
60x60 cm	4	1,44	28	40	57,6	1824.768



## DETALLES TÉCNICOS

Prueba	Norma	Resultados	Valores de acuerdo a la norma
Resistencia a la abrasión	PEI	4	Intervalo de 1 a 5
Resistencia al rallado	MOHS	6	Intervalo del 1 al 10
Propiedades antideslizantes	Prueba R	R9	Intervalos de 9 al 13
Absorción de agua	UNE-EN-ISO 10545-3	4,0%	E > 3% <6%
Resistencia a la tensión	UNE-EN-ISO 10545-4	-	-
Módulos de ruptura	UNE-EN-ISO 10545-4	38 Mpa	≥35Mpa
Módulos de carga	UNE-EN-ISO 10545-6	2050 N	≥1300N
Resistencia a la abrasión profunda	UNE-EN-ISO 10545-6	123 mm <sup>3</sup>	< 175 mm <sup>3</sup>
Prueba de ácido y bases(L, H)	UNE-EN-ISO 10545-13	ULA y UHA	De acuerdo a clase por el fabricante
Productos de limpieza	UNE-EN-ISO 10545-13	UA	Mínimo GB
Productos para piscina	UNE-EN-ISO 10545-13	UA	Mínimo GB
Resistencia a las manchas	UNE-EN-ISO 10545-14	Clase 5 Remueve	Observación
Resistencia al choque térmico	UNE-EN-ISO 10545-9	Resistente	No existen rupturas luego de 10 ciclos
Resistencia al hielo	UNE-EN-ISO 10545-12	Resistente	Prueba disponible
Longitud	UNE-EN-ISO 10545-2	0.05%~+0.06%	±0,6%
Ancho	UNE-EN-ISO 10545-2	0.05%~+0.06%	±0,6%
Espesor	UNE-EN-ISO 10545-2	9,7 ~ 10 mm	±5%
Desviación	UNE-EN-ISO 10545-2	N/A	±0,5%
Ortogonalidad	UNE-EN-ISO 10545-2	0.01%~+0.03%	±0,2%
Curvatura central	UNE-EN-ISO 10545-2	-0.03% ~+ 0.02%	±0,2%
Curvatura lateral	UNE-EN-ISO 10545-2	-0.10% ~+ 0.07%	±0,2%
Distorsión	UNE-EN-ISO 10545-2	0.04%~+0.06%	±0,2%
Calidad de la superficie	UNE-EN-ISO 10545-2	Conforme	≥95%



**VISITA NUESTRO SHOWROOM**  
*AV. KENNEDY #7400 • MULTICOMPANY.CL*

**PISOS • MUROS • BAÑOS • COCINA**